ПОЛИМЕТ

СМОЛА ФУРАНОВАЯ DF 400

ТТМ 21168034-0088-2023

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Требования и нормы
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета
Плотность при (25±1)°С, г/см^3	1,12 - 1,15
Вязкость при (20±1) °С, МПа · с	5,0 - 15,0

ПРИМЕНЕНИЕ

Смола DF 400 применяется в качестве связующего в 3D принтерах с технологией Binder Jet. Связующее обладает хорошей совместимостью с пьезоэлектрической головкой 3D принтера. Напечатанные формы и стержни имеют хорошую прочность и низкую газотворность.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав смеси:
Свежий песок – 100 %
Катализатор – (0,2 – 0,6) % от массы песка
Смола – (1,2 – 2,0) % от массы песка

УПАКОВКА

Евро-куб 1000 кг, стальные бочки 220 кг

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в проветриваемом месте в плотно закрытой таре вдали от нагревательных приборов и солнечных лучей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Suzhou Xingye Materials Technology Co., Ltd

Выше указанные данные разработаны в качестве рекомендации на основании наших знаний. Но не являются для нас обязующими. За ущерб, нанесенный в результате применения несоответствующим образом, фирма ответственности не несет.

ООО «ПОЛИМЕТ»
445000, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 65-А
+7 (8482) 42-94-57 polimet@stavrol.ru www.stavrol.ru