ПОЛИМЕТ

СМОЛА ФУРАНОВАЯ XY90-00S/I

ТТМ 21168034-0086-2023

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Требования и нормы
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета
Плотность при (25±1)°С, г/см^3	1,10 - 1,20
Свободный формальдегид, %, менее	0,3
Свободный фенол, %, менее	0,5
Содержание азота, %, менее	0,3
Фурфуриловый спирт, %, не менее	90,0

ПРИМЕНЕНИЕ

Смола XY90-00 с увеличенным содержанием фурфурилового спирта применяется в качестве связующего для изготовления песчано-смоляных форм и стержней по No-bake процессу при литье отливок из стали.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуемое количество смолы в составе смеси составляет (0,7 – 1,5) % от количества песка, отвердителя – (30 – 60) % от количества смолы. На первом этапе приготовления смеси песок смешивается с отвердителем, затем добавляется смола. После равномерного перемешивания смесь выгружается.

УПАКОВКА

Пластиковые контейнеры 1000 кг

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в прохладном месте в плотно закрытой таре в хорошо проветриваемых и сухих помещениях, вдали от источников огня и тепла.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Suzhou Xingye Materials Technology Co., Ltd

Выше указанные данные разработаны в качестве рекомендации на основании наших знаний. Но не являются для нас обязующими. За ущерб, нанесенный в результате применения несоответствующим образом, фирма ответственности не несет.

ООО «ПОЛИМЕТ»

445000, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 65-А

+7 (8482) 42-94-57 polimet@stavrol.ru www.stavrol.ru